LA HOUILLE BLANCHE

ÉDITIONS B. ARTHAUD, Succ^r de J. REY, GRENOBLE

Pour la Rédaction :
S'adresser à M. P. PAGNON
Secrétaire Général

Abonnement { France..... 40 francs
pour une Année { Etranger..... 50 francs

Le Numéro : 7 francs

Compte Chèques Postaux LYON 5-84

Pour les Abonnements et Annonces :
S'adresser à M. B. ARTHAUD
Editeur

19, Boulevard Gambetta, 19
GRENOBLE

23, Grande-Rue, 23
GRENOBLE

COMITÉ DE DIRECTION SCIENTIFIQUE

BARBILLON, Professeur titulaire d'Electrotechnique à la Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble.

CAMICHEL, Directeur de l'Institut Electrotechnique de Toulouse.

CHALUMEAU, Ingénieur en chef de la ville de Lyon.

DARRIEUS, Ingénieur des Arts et Manufactures.

DUVAL, Directeur des Services électriques de la Société Générale d'Entreprises.

FLUSIN, Directeur de l'Institut d'Electrochimie et d'Electrometallurgie de Grenoble.

GENISSIEU, Ingénieur en chef au Ministère des Travaux Publics.

GRIGNARD, Membre de l'Institut, Doyen de la Faculté des Sciences Directeur de l'Ecole de Chimie Industrielle de l'Université de Lyon.

MAUDUIT, Directeur de l'Institut Electrotechnique et de Mécanique appliquée à Nancy.

MERCIER, Administrateur-Délégué de l'Union d'Electricité.

DE PAMPELONNE, Inspecteur général du Génie Rural.

PARODI, Directeur honoraire des Services d'Electrification de la Compagnie des Chemins de fer d'Orléans.

PEPY, Professeur à la Faculté de Droit de Grenoble.

PAGNON, Ingénieur I. E. G., Secrétaire général.

SOMMAIRE

HYDRAULIQUE. — Chute du Portillon. Essais effectués sur tuyaux auto-frettés, par G. FERRAND, Ingénieur A. et M. — La similitude des barrages mobiles. Expériences de l'usine de la Gentille, par MM. C. CAMICHEL, L. ESCANDE et E. CHAUSSE.

ÉLECTRICITÉ. — Le réseau de Marseille de la Compagnie Générale Française de Tramways (*suite et fin*), par L. BARBILLON, Professeur à la Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble. — Inauguration des installations d'essais à trois millions de volts du Laboratoire Ampère. — Congrès international d'Electricité, Paris 1932.

DOCUMENTATION. — **INFORMATIONS.**

LÉGISLATION. — Le Mois Fiscal. — Entreprises ayant leur siège en France et possédant des établissements hors de France. — Détermination du bénéfice imposable, par Roger et Jacques LEFEBVRE.

BIBLIOGRAPHIE.

HYDRAULIQUE

Chute du Portillon - Essais effectués sur tuyaux auto-frettés

par G. FERRAND, Ingénieur A. et M.

La Compagnie d'Electricité Industrielle procède dans la haute vallée du Lys, au cœur des Pyrénées, dans la région de Luchon, à l'aménagement d'une chute d'eau dite du Portillon en bénéficiant d'une différence de niveau de plus de 1.400 mètres. Cette chute sera la plus haute de France battant le record actuellement détenu par celle de La Bissorte (1.150 mètres).

La conduite forcée destinée à amener l'eau sous pression aux turbines constitue l'ouvrage le plus important de cette remarquable installation et l'on conçoit (étant donné la pression considérable existant à la base de cette conduite) que la C. E. I. se soit entourée de toutes les garanties possibles avant sa réalisation. Elle a dans ce but procédé à des essais préalables sur lesquels nous donnerons plus loin des renseignements complets.

Caractéristiques de la conduite forcée. — Le niveau maximum de retenue est à la cote 2562.

L'axe du collecteur à la cote 1148.

La chute statique maximum est de 1.414 mètres.

Si l'on tient compte de la surpression résultant du fonctionnement des turbines, c'est une pression de 155 kilos par cm² que les tuyaux de la partie inférieure sont amenés à supporter en marche normale.

La conduite est composée de différents tronçons de diamètre intérieur décroissant de : 1 m. 200 à 0 m. 850 (1 m. 200, 1 m. 100, 1 m. 000, 0 m. 950, 0 m. 900 et 0 m. 850); sa longueur développée est de 2.640 mètres.

Les Etablissements Bouchayer et Viallet de Grenoble consultés pour l'exécution de la conduite forcée ont prévu d'en construire la moitié supérieure (0 1 m. 200, 1 m. 100 et 1 m. 00) en tuyaux soudés et la moitié inférieure (0 950, 900 et 850) en tuyaux auto-frettés (brevets G. Ferrand) (1).

(1) On trouvera des renseignements complets sur ce système de tuyaux dans la brochure éditée en 1932 par la Société Dauphinoise d'Etudes et de Montages : *Tuyaux auto-frettés pour conduites forcées. Frettage par extension de la paroi à froid.*

Les tuyaux auto-frettés. — Il est bon de rappeler en quelques lignes comment sont constitués et fabriqués ces tuyaux.

Ils sont constitués d'un tube ordinaire soudé (paroi) dont l'épaisseur est généralement le quart de l'épaisseur qu'aurait un tuyau ordinaire, et d'anneaux de renfort (frettes) régulièrement espacés sur le tube.

Les frettes sont des anneaux à section rectangulaire laminés sans soudure en acier à haute résistance traité.

Le tuyau -paroi est construit avec un diamètre extérieur légèrement inférieur au diamètre intérieur des frettes, de façon que celles-ci se placent à froid sans difficulté.

Les frettes étant placées sur le tuyau avec un écartement convenable, l'ensemble est introduit entre les plateaux d'une presse hydraulique d'épreuve. Après exécution aux deux extrémités des joints d'étanchéité nécessaires, on soumet progressivement le tuyau à une pression jusqu'à atteindre et parfois dépasser le double de la pression de marche (pression statique plus surpression). Cette pression maximum est appelée « pression de frettage ».

Sous l'effet de cette pression croissante, la paroi s'allonge, commence d'abord par plaquer contre les frettes et détermine ensuite dans celles-ci des tensions telles qu'une fois l'opération terminée et la pression ramenée à 0, les frettes sont encore tendues et déterminent sur la paroi un serrage analogue au serrage que produirait sur le tuyau la contraction des frettes posées à chaud.

Lorsque « la pression de frettage » est atteinte, on la maintient pendant une minute; on laisse ensuite tomber la pression jusqu'à la pression de marche. On fait, à ce moment, les vérifications et mesures nécessaires et on examine en particulier si la paroi s'est bien comportée pendant sa déformation. On remonte alors la pression jusqu'à obtenir à nouveau « la pression de frettage » que l'on maintient pendant cinq minutes au moins.

Le frettage du tuyau est alors terminé et les essais de pression effectués en même temps.

Au cours de la fabrication il est possible de s'assurer que les différents efforts dans la matière correspondent bien aux calculs et dans ce but on procède, sur un certain nombre de tuyaux, au contrôle, à l'aide de tensomètres Huggenberger, des tensions dans les frettes sous l'effet de la pression de frettage, de la pression de marche et de la pression 0 et l'on corrige, s'il y a lieu, la pression de frettage calculée de telle façon que les conditions théoriques soient réalisées.

Pendant cette opération, la limite élastique du métal de la paroi est dépassée. (Il est connu qu'après avoir dépassé sa limite d'élasticité, le métal obtient un allongement permanent après la suppression de la charge et reçoit une nouvelle limite d'élasticité égale à la fatigue maximum supportée).

Les frettes, par contre, ne sont soumises qu'à des allongements élastiques.

La fabrication proprement dite des tuyaux auto-frettés constitue une véritable épreuve du tuyau avec une pression qui est au moins le double de la pression maximum de marche (pression statique + surpression).

La garantie qui en résulte est donc très importante.

Au point de vue théorique, ce système est identique au système de tuyaux avec frettes posées à chaud, il n'y a que le mode de fabrication qui diffère, mais alors que le frettage à chaud conduit obligatoirement à l'adoption de frettes constituées

par un métal simplement recuit, le système de tuyaux auto-frettés permet l'emploi de frettes en acier traité à haute résistance.

Le résultat pratique est que l'on obtient des économies de métal considérables. C'est ainsi que si l'on fait la comparaison du poids des trois systèmes actuellement employés :

Tuyaux soudés ordinaires.....	poids G .
Tuyaux frettés à chaud.....	poids G_1 .
et tuyaux auto-frettés.....	poids G_2 .

les relations sont les suivantes :

$$G = 2 G_2.$$

$$G_1 = 1,5 G_2.$$

Outre les économies de poids de métal qui résultent de l'emploi des tuyaux auto-frettés, il y a lieu de considérer que la résistance principale de ces tuyaux est donnée par les frettes qui, étant en acier traité, sont d'une qualité très supérieure aux qualités que l'on peut obtenir avec des aciers simplement recuits.

Les déformations permanentes que subissent les tubes constituant les tuyaux auto-frettés sont de l'ordre de 1 %, ce qui est extrêmement peu pour un acier qui possède un allongement de 30 %.

Quel est donc en résumé l'état des matériaux composant un tuyau ainsi construit ?

Les frettes n'ont subi aucun changement dans leurs caractéristiques mécaniques initiales. La paroi se trouve constituée par un métal ayant subi un allongement permanent de l'ordre de 1% et sa limite élastique qui se trouve alors parfaitement définie, est relevée à 23 kilos par mm² environ. La nature de la tôle employée est telle que l'écrouissage obtenu est sans influence sur les propriétés du métal. Ainsi, les essais dans les laboratoires des différents pays ont montré que la résistance à la traction a une légère tendance à augmentation, la limite élastique prend la valeur que nous avons indiquée et la résilience n'a presque pas été diminuée du fait que la surface représentative du travail de la tôle pour un allongement permanent de 1 % représente une fraction extrêmement faible par rapport à la surface représentative du travail dont est capable la tôle jusqu'à la striction.

ESSAIS EFFECTUÉS A GRENoble ET A ZURICH SUR LES TUYAUX AUTO-FRETTÉS

Dans le but de se rendre compte si le système proposé par les Etablissements Bouchayer et Viallet était bien apte à fournir toutes les garanties nécessitées par une chute de cette importance, la Compagnie d'Electricité Industrielle a chargé le Laboratoire fédéral d'essai des métaux de Zurich sous la haute direction de l'éminent professeur Ros de procéder aux essais nécessaires.

Il a donc été demandé aux Etablissements Bouchayer et Viallet de construire deux tuyaux. L'un, repère A correspondant à la partie de la conduite supportant la plus forte pression (155 kilos par cm²); l'autre repère D correspondant aux tuyaux auto-frettés situés à la jonction avec les tuyaux soudés. (Pression de marche 75 kilos par cm²).

D'autres éléments, tels que tôles planes, coquilles, viroles et frettes ont également été mis à la disposition du Laboratoire fédéral de Zurich pour que divers essais puissent être entrepris sur les matériaux destinés à la fabrication des tuyaux.

PROGRAMME DES ESSAIS

Les essais ont été effectués suivant un programme arrêté le 9 janvier 1931.

A) Les essais exécutés sur les matériaux destinés à la fabrication des tuyaux devaient permettre de déterminer la résistance et les déformations en plein métal et dans les soudures à

et les mesures correspondantes devaient permettre de déterminer les tensions internes et de serrage de la virole auto-frettée étant donné que le calcul des tuyaux se base essentiellement sur le degré de serrage. Si l'on suppose les frettes enlevées de la virole, la différence entre le rayon intérieur des frettes et le rayon extérieur de la virole à l'état libre de tensions représente le « degré de serrage ».

D) Lors de l'essai à la pression intérieure, exécuté à Zurich, sur le tuyau auto-fretté repère A et poussé jusqu'à rupture, on a mesuré les déformations des diamètres des frettes et de la virole, les déformations locales tangentielles et longitudinales à différents endroits du tuyau et le raccourcissement du tuyau. L'ensemble de ces déformations fournissant la preuve expérimentale du calcul établi pour les tuyaux frettés.

Après le début des grandes déformations et jusqu'à la rupture du tuyau, on a continué de mesurer les variations de la circonférence de deux frettes et de deux panneaux de la virole. Les pressions, correspondant au début des grandes déformations et à la rupture, devant confirmer les résultats de calculs pratiques, qui permettent d'évaluer la sécurité de service des conduites forcées, en partant des résultats des essais mécaniques des matériaux destinés à la fabrication des tuyaux.

Le tuyau auto-fretté repère D a subi à Grenoble les essais de pression intérieure poussés jusqu'à rupture.

la livraison; ils devaient fournir en outre les renseignements sur les possibilités d'altération par suite de déformations à froid et de trempes accidentelles.

Ils devaient permettre également de contrôler une affirmation donnée par les Etablissements Bouchayer et Viallet pour répondre à une objection formulée par la Compagnie d'Electricité industrielle concernant le dépassement de la limite d'élasticité de la tôle.

Les Etablissements Bouchayer et Viallet prétendaient en effet que l'écrouissage de la tôle de l'ordre de 1 % obtenu au cours de la fabrication des tuyaux auto-frettés était sans influence sur la bonne tenue des pièces en cours d'exploitation; ils affirmaient même qu'en matière de construction on opère par principe le cintrage des tôles à froid qui ne sont pas recuites après cette opération, l'écroutissage en résultant obtenu par flexion devant présenter des inconvénients plus sérieux que l'écroutissage par simple traction provenant du frettage.

Ils indiquaient également que l'expérience avait démontré que toutes les conduites rivées installées depuis de nombreuses années dans tous les pays, la plupart des chaudières à vapeur ou réservoirs de chaudronneries constitués par des tôles cintrées à froid fonctionnent sans aléas.

B) Les essais exécutés lors de la fabrication des tuyaux à Grenoble devaient donner des indications sur le serrage obtenu par le procédé d'auto-frettage ainsi que sur la répartition des tensions du tuyau auto-fretté sous l'effet de la pression intérieure, et permettre de vérifier l'exactitude des calculs fournis par les Etablissements Bouchayer et Viallet.

C) Les essais de sectionnement sur une virole auto-frettée

Résultats des essais. — Le compte rendu des essais effectués par le Laboratoire fédéral de Zurich comporte un volumineux dossier qui dépasse par son ampleur le cadre de cet article. Nous en donnons néanmoins ci-dessous un résumé permettant de se rendre compte des résultats obtenus.

A — ESSAIS MÉCANIQUES DES MATÉRIAUX DESTINÉS A LA FABRICATION DES TUYAUX AUTO-FRETTÉS

a) Tôle d'une virole. — La tôle utilisée pour la fabrication des tuyaux (e = 19 mm.) est un acier doux Siemens-Martin, dont la composition chimique est la suivante :

C	0,06 %
Si	0,0 %
P	0,02 %
S	0,01 %
Mn	0,43 %

L'examen microscopique et macroscopique de la texture du métal ne donne lieu à aucune observation.

Les qualités de résistance des éprouvettes prélevées dans la virole sont les mêmes dans le sens transversal et longitudinal, et se résument comme suit :

	Conditions imposées au fournisseur de tôles
Limite d'écoulement : kg/mm ²	24
Résistance à la traction : kg/mm ²	38 $\geq$ 35 Kg/mm ²
Allongement sur $\frac{11,3}{2} \sqrt{F}$ en %	33 $\geq$ 30 %
Résilience en mkg/cm ²	17 $\geq$ 7 Kgr.m/cm ²
Chiffre de pliage	100

Il résulte de ces chiffres que le métal de la tôle présente à l'état de livraison une ténacité satisfaisante. Mais la tôle subit une déformation à froid lors de la fabrication des tuyaux ; pour cette raison on a étudié les possibilités d'altération par suite du vieillissement. Pour réaliser le vieillissement, les éprouvettes ont été exposées, après déformation à froid, à une température de 250° C pendant 72 heures. Déformation à froid des

éprouvettes de traction : dressage, puis allongement de 5 % ;

éprouvettes de pliage : pliage de 12° ($\alpha = 50 \frac{s}{r} = 7$) ;

éprouvettes de résilience : pliage de 2° environ.

Les résultats des essais mécaniques donnent les valeurs moyennes suivantes :

Résistance à la traction kg/mm ²	44
Allongement sur $\frac{11,3}{2} \sqrt{F}$ en %	24
Résilience en mkg/cm ²	7
Chiffre de pliage	100

L'acier est susceptible de vieillissement, comme il était à prévoir, mais il y a lieu de remarquer que la résilience conserve encore une bonne valeur.

b) *Soudure*. — Les qualités mécaniques à la livraison des éprouvettes prélevées à l'endroit de la soudure, sont les suivantes (valeurs moyennes) :

	Tôle plane recuite	Coquille recuite et cintrée à froid	Virole recuite	Virole auto-frettée recuite avant auto-frettage
Limite d'écoulement : kg/mm ²	18,2	22,5	23,0	24,4
Résistance à la traction : kg/mm ²	33,2	35,2	37,1	35,3
Allongement sur $\frac{11,3}{2} \sqrt{F}$ en %	26,0	14,5	27,7	25,1
Résilience en mkg/cm ²	7,9	1,7	9,5	11,0
Chiffre de pliage	100	100	25	

Les chiffres ci-dessus montrent que les effets de l'écrouissage sont beaucoup plus sensibles sur une tôle cintrée à froid que sur

une virole auto-frettée, ce qui confirme les assertions données par les Etablissements Bouchayer et Viallet et dont il a été parlé précédemment.

Ils montrent également que l'auto-frettage n'a pas d'influence sur la qualité du métal en ce sens qu'une virole soudée auto-frettée conserve sans diminution les caractéristiques qu'elle possédait avant cette opération, ce qui revient à dire que le tube constituant la paroi d'une conduite auto-frettée se trouve en cours d'exploitation dans les mêmes conditions d'aptitudes à assurer le service qui lui est demandé qu'une conduite soudée ordinaire.

c) *Frettes*. — L'analyse chimique du métal des frettes du tuyau repère A (acier au carbone traité) est la suivante :

C	0,48 %
Si	0,43 %
P	0,025 %
S	0,03 %
Mn	0,73 %

Les chiffres caractérisant la résistance mécanique des frettes après revenu, c'est-à-dire à l'état dans lequel elles se trouvent lors de la fabrication des tuyaux, présentent les valeurs suivantes :

	Conditions imposées au fournisseur de frettes
Limite d'écoulement kg/mm ²	76 $\geq$ 60
Résistance à la traction kg/mm ²	94 $\geq$ 90
Allongement sur $\frac{11,3}{2} \sqrt{F}$ en %	14 $\geq$ 8 %
Allongement sur $\frac{8,2}{2} \sqrt{F}$ en %	12 $\geq$ 4
Résilience en mkg/cm ²	5,6 $\geq$ 4

L'analyse chimique des frettes du tuyau repère D (acier au Cr Ni traité) est la suivante :

C	0,525 %
Mn	0,42 %
Cr	0,63 %
Ni	0,495 %
Si	0,255 %
S	0,03 %
P	0,015 %

Les chiffres caractérisant la résistance mécanique de ces frettes ont les valeurs ci-dessous :

	Conditions imposées au fournisseur de frettes
Limite d'écoulement kg/mm ²	115 $\geq$ 95
Résistance à la traction kg/mm ²	119 $\geq$ 115
Allongement %	6,7 $\geq$ 6
Résilience en mkg/cm ²	5,6 $\geq$ 5

B. — MESURES EXÉCUTÉES LORS DE LA FABRICATION DES TUYAUX AUTO-FRETTÉS

Les mesures de précision effectuées lors de la fabrication des tuyaux ont permis de déterminer les efforts réels dans la paroi et dans les frettes et de les comparer d'une part avec ceux résultant du calcul pratique utilisé par les Etablissements Bou-

chayer et Viallet pour les besoins de la pratique courante et d'autre part avec ceux résultant du calcul exact établi par M. le Professeur Ros.

Les tableaux ci-dessous résument les observations correspondantes :

I. — TUYAU REPÈRE A

Fatigues en kg/cm²	Calcul pratique (dimensions théoriques)	Calcul exact (fibre extér. et dimensions réelles)	Résultat des mesures avec $E = 2100000$ $m = \frac{10}{3}$
Fatigue tangentielle des frettes sous la pression de frettage 310 kg/cm²	+ 4.120	+ 3.850	+ 3.720
Fatigue tangentielle des frettes sous la pression de marche 155 kg/cm²	+ 2.485	+ 2.340	+ 2.175
Fatigue tangentielle des frettes sous la pression nulle (serrage)	+ 850	+ 950	+ 925
Fatigue tangentielle de la paroi sous la pression de marche . .	+ 665	+ 875	+ 815
Fatigue tangentielle de la paroi sous la pression nulle	— 970	— 990	— 1.055

II. — TUYAU REPÈRE D

Fatigues en kg/cm²	Calcul pratique (dimensions théoriques)	Calcul exact (fibre extérieure et dimensions réelles)	Résultat des mesures avec $E = 2100000$ $m = \frac{10}{3}$
Fatigue tangentielle des frettes sous la pression de frettage 150 Kg/cm²	+ 5.280	+ 5.140	+ 4.960
Fatigue tangentielle des frettes sous la pression de marche 75 Kg/cm²	+ 3.495	+ 3.380	+ 3.260
Fatigue des frettes sous la pression nulle (serrage)	+ 1.710	+ 1.790	+ 1.750
Fatigue tangentielle de la paroi sous la pression de marche	+ 515	+ 795	+ 740
Fatigue tangentielle de la paroi sous la pression nulle	— 1.270	— 1.280	— 1.290

Les fatigues maximums imposées sous la pression de marche étaient les suivantes :

	Frettes	Paroi
Tuyau repère A	2.400	900
Tuyau repère B	3.500	900

C. — TENSIONS DE SERRAGE ET TENSIONS INTERNES SUR LE TUYAU AUTO-FRETTÉ REPÈRE A

Les déformations correspondant aux tensions de serrage et aux tensions internes ont été mesurées lors du sectionnement successif de la virole et des frettes.

Les mesures ont été effectuées dans les étapes suivantes de l'essai :

- a) à la livraison.
- b) Après sectionnement de la virole.
- c) Frette enlevée.
- d) Après sectionnement de la frette.

M. le Professeur Ros a calculé le serrage théorique en appli-

quant le calcul exact qu'il a établi et en partant des bases suivantes :

Module d'élasticité résultant des essais mécaniques :

tôle E moyen = 2.000 t/cm²
frette E moyen = 2.035 t/cm²

Limite apparente d'élasticité du métal de la paroi :

2.380 kg/cm².

Le degré de serrage total théorique ainsi trouvé est de :

0,0440 cm, soit 1/1000.

Tuyau auto-fretté repère A
Sectionnement d'un élément et mesures pour déterminer le degré de serrage

Le degré de serrage résultant des mesures effectuées lors des essais est de :

0,045 cm

qui coïncide sensiblement avec le degré de serrage calculé.

D. — ESSAIS A LA PRESSION INTÉRIEURE

Les essais ont été exécutés à Zurich sur le tuyau repère A, les 12 mai, 6 juin et 29 juillet 1932 (essai de rupture) en présence des représentants de :

L'Omnium Lyonnais, Paris,
La Compagnie d'Electricité Industrielle, Paris,
La Banque pour Entreprises Electriques, Zurich,
et les Etablissements Bouchayer et Viallet, Grenoble,
et à Grenoble, le 18 mars 1932 sur le tuyau repère D (essai de rupture).

I. — ESSAI JUSQU'AU DÉBUT DES GRANDES DÉFORMATIONS

Dans le but de vérifier les calculs établis pour les tuyaux frettés, on a mesuré sous l'effet de la pression intérieure les différentes déformations du tuyau repère A.

Le calcul valable pour le domaine de proportionnalité part de l'équation différentielle des déformations radiales d'un élé-

Déformation de la paroi à 8 mm. du bord de la frette :

$$\varepsilon_3 \text{ ‰} = 0,00520 \text{ p}$$

Allongement longitudinal de la paroi, au milieu entre deux frettes :

Effet de la flexion longitudinale : + 0,00140 p

Effet de la pression intérieure longit. : + 0,00047 p

$\frac{1}{m}$ de l'allongement circon-
férentiel : — 0,00160 p

Allongement résultant :

$$\varepsilon_4 \text{ ‰} = + 0,00027 \text{ p}$$

Allongement longitudinal local :

A une distance de 19 mm. du bord de la frette :

Effet de la flexion longitu-
dinale : + 0,00058 p

Effet de la pression intérieure
longitudinale : + 0,00047 p

$\frac{1}{m}$ de l'allongement circon-
férentiel : — 0,00155 p

Allongement résultant :

$$\varepsilon_5 \text{ ‰} = - 0,00050 \text{ p}$$

Raccourcissement total du tuyau :

Effet des tensions tangen-
tielles : — 0,0029 p

Effet de la pression interne
longitudinale sur l'an-
neau de fermeture : + 0,0010 p'

Raccourcissement résultant :
 $\Delta l \text{ (mm.)} = - 0,0019 \text{ p}$

ment longitudinal de la paroi. Les déformations de la paroi sont influencées sensiblement par la déformation des frettes dans le sens longitudinal du tuyau par suite des efforts secondaires de flexion et de cisaillement.

Le procédé de frettage ne peut causer que des déformations plastiques négligeables.

Le procédé d'auto-frettage produit pratiquement des efforts identiques au serrage provoqué par le frettage à chaud. La même théorie est valable pour les deux cas.

Le serrage n'influence pas les déformations du tuyau provoquées par une pression intérieure.

L'équation qui exprime l'égalité des déformations des frettes et de la paroi fournit P en fonction de la pression intérieure p, et rend ainsi possible la détermination des déformations du tuyau. Les résultats des calculs sont les suivants :

Déformation des frettes :

$$\Delta r_1 = 22,7 \cdot 10^{-5} \cdot p$$

(radiale et tangentielle locale) $\varepsilon_1 \text{ ‰} = 0,0046 \text{ p}$

Déformation de la paroi, au milieu entre deux frettes :

$$\Delta r_2 = 23,8 \cdot 10^{-5} \cdot p$$

radiale et tangentielle locale) $\varepsilon_2 \text{ ‰} = 0,00535 \text{ p}$

Les déformations locales et totales sus-mentionnées permettent d'établir les relations pour le calcul des sollicitations réelles.

Pression at.	Fibres extérieures	Tensions en kg/mm ²		
		Calcul		Résultats de mesure basés sur les déformations radiales totales
		pratique (dimensions théoriques)	exact (dimensions réelles)	
<i>Tensions tangentiellles</i>				
0 (serrage)	frette	+ 8,5	+ 8,5	+ 9,25
	paroi	— 9,7	— 9,15	— 10,55
0 — 155 pression de marche (seule)	frette	+ 16,35	+ 15,00	+ 13,50
	paroi	+ 16,35	+ 17,90	+ 18,00
155 pression de marche (totale)	frette	+ 24,85	+ 23,50	+ 22,75
	paroi	+ 6,65	+ 8,75	+ 7,45
<i>Tensions longitudinales</i>				
0 (serrage)	paroi	± 3,8	± 2,55	
0 — 155 pression de marche (seule)	paroi	± 7,4	± 4,40	
155 pression de marche (totale)	paroi	± 11,2	± 6,95	
		au bord du pan- neau (section dangereuse révé- lée par le calcul pratique)	au milieu, entre 2 frettes (section dangereuse, révélée par le calcul exact)	

II.— ESSAIS DE RUPTURE

Après le début des grandes déformations on a continué les mesures de la circonférence des frettes et de la virole.

Tuyau auto-fretté repère A
Mesure des déformations au cours des essais à la pression intérieure

Les principaux résultats de l'essai sont les suivants :

Repere des Tuyaux	Pression correspondant au début des grandes déformations en atmosphères	Pression correspondant à l'écoulement des frettes en atmosphères	Pression de rupture atteinte en atmosphères	Pression de rupture déduite du calcul pratique en atmosphères
A	310	480 à 530	610 (petite fissure à l'endroit de la soudure de la paroi entre deux frettes)	605
D			290 (rupture d'une frette avec gonflement de la paroi sans fissure)	280

Les résultats de ces essais de rupture sont remarquables par la concordance du coefficient de sécurité réel avec celui que l'on désirait réaliser.

Résultats des calculs. — En se basant sur la détermination des efforts de serrage, on a déterminé les tensions de serrage suivantes :

Frettes : $\sigma_t = + 850$ à $+ 950$ kg/cm² (tangential)
Virole : $\sigma_t = - 990$ à $- 1050$ kg/cm² (tangential)
 $= \pm 255$ kg/cm² (flexion longitudinale).

Ces efforts se superposent aux tensions produites par la pression intérieure, que l'on peut déduire des déformations indiquées précédemment. En considérant encore l'influence de la flexion longitudinale et de la pression longitudinale sur l'anneau de fermeture, on arrive aux termes suivants pour les tensions les plus importantes :

Frettes : $\sigma_t = 9,75 p + 850$ kg/cm² (côté extérieur)
 $\sigma_t = 10,50 p + 950$ kg/cm² (côté intérieur)

Paroi : au milieu, entre deux frettes :

Sens tangential :

$$\sigma_t = 11,54 p - 915 \text{ kg/cm}^2 \text{ (côté extérieur)}$$
$$\sigma_t = 10,36 p - 975 \text{ kg/cm}^2 \text{ (côté intérieur)}$$

Sens longitudinal :

$$\sigma_l = - 1,75 p - 255 \text{ kg/cm}^2 \text{ (côté extérieur)}$$
$$\sigma_l = + 3,85 p + 255 \text{ kg/cm}^2 \text{ (côté intérieur)}$$

La détermination des limites d'écoulement et de rupture est basée sur la théorie de Mohr-Guest.

Les grandes déformations de la tôle débutent à la pression de frettage $p = 310$ at. Les frettes ne présentent pas une limite d'écoulement nette.

Pour la détermination de la pression de rupture, on a essayé de généraliser la théorie des tuyaux frettés, en tenant compte des déformations plastiques, par l'utilisation des coefficients de déformation totale. Le calcul qui en résulte n'est pas exact et ne fournit qu'une bonne approximation ; la solution exacte conduirait à des calculs extrêmement compliqués.

Si l'on établit la condition de rupture pour la soudure de la virole en considérant la résistance minimum obtenue par les essais de la soudure, il en résulte la pression de rupture :

$$p = 585 \text{ at.}$$

Lors de la rupture de la soudure, les frettes ne sont pas loin de leur résistance maximum, car le calcul donne comme pression de rupture des frettes :

$$p = 620 \text{ at.}$$

Le calcul pratique des Etablissements Bouchayer et Viallet, s'est confirmé comme base pratique satisfaisante pour l'estimation de la pression de rupture. Ce calcul indique pour la pression de rupture du tuyau auto-fretté, repère A :

$$p = 605 \text{ at.,}$$

et pour le tuyau repère D, essayé à Grenoble :

$$p = 280 \text{ at.}$$

Tuyau auto fretté repère A
Après rupture à la pression de 610 atmosphères

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

On trouvera reproduit ci-dessous et in extenso le résumé et les conclusions du rapport présenté à la Compagnie d'Electricité industrielle à Paris par M. le Professeur Ros, directeur du Labo-

« Les calculs statiques des Etablissements Bouchayer et Vial-
« let rendent de précieux services à la pratique.

« La tablelle suivante permet de comparer les résultats théoriques
« calculés aux chiffres des tensions déduites des mesures de défor-
« mations locales.

Tuyau auto-fretté repère A
Détails de la rupture -- Gonflement de la paroi entre les frettes

ratoire fédéral d'essai des matériaux à Zurich sur les résultats des essais.

« 1° La qualité technique des matériaux employés tôle à feu
« en acier Siemens-Martin ($\beta_z \sim 38 \text{ kg/mm}^2$) pour les tuyaux
« et acier extra-dur traité ($\beta_z \sim 94 \text{ kg/mm}^2$) pour les frettes
« est irréprochable. La résistance ainsi que la capacité de
« déformation statique et dynamique ne donnent lieu à aucune
« observation.

« 2° La résistance de la soudure à la traction. — ($\beta_z \sim 36$)
« est supérieure à 90 % de la résistance de la tôle soudée ;
« elle est suffisante et de bonne qualité, mais pourrait être
« encore améliorée en ce qui concerne la pureté et le traitement
« thermique.

« Il est indispensable de diminuer l'effet du vieillissement en
« élevant la résilience de la soudure des tuyaux auto-frettés, ce
« qui est possible par le choix de la qualité et un trai-
« tement approprié des tôles à feu.

« 3° Le procédé de fabrication satisfait aux exigences
« de l'exploitation à la condition qu'il soit constam-
« ment contrôlé par un ingénieur.

« L'espace libre total entre les frettes et le tuyau Δ
« doit pas dépasser 10‰ du diamètre D et l'allongement
« spécifique maximum des tôles à feu, correspondant à la
« fin de la limite apparente d'élasticité λ , ne devrait pas être
« inférieur à 15 ‰.

« 4° Les résultats des mesures des déformations
« intégrales et locales exécutées lors de la fabrication des
« tuyaux, ainsi que sur les tuyaux auto-frettés sous la
« pression interne allant jusqu'au double de la pres-
« sion de marche, démontrent une concordance très
« satisfaisante avec les valeurs correspondantes de la
« théorie exacte.

« Cette théorie permet d'évaluer la distance juste et éco-
« nomique des frettes dans le sens longitudinal des tuyaux
« et de calculer les sollicitations réelles du tuyau et des frettes
« avec une suffisante exactitude.

Tuyau auto-fretté repère D
Détails de la rupture — Rupture d'une frette
Gonflement de la paroi sans fissure

Tuyau auto-fretté repère A
Détails de la rupture — Légère fissure entre les frettes 7 et 8 sur la paroi
à l'endroit de la soudure

COMPARAISON DES TENSIONS MESURÉES ET CALCULÉES

Pression at.	Fibres extérieures	Tensions en kg./mm ²			Résultats de mesure basés sur les déformations radiales totales
		Calcul			
		approximatif (Dimensions théoriques)	exact (Dimensions réelles)		
<i>Tensions tangentiellles</i>					
0	frette	+ 8,5	+ 8,5	+ 9,25	
(serrage)	paroi	— 9,7	— 9,15	— 10,55	
0 — 155	frette	+ 16,35	+ 15,00	+ 13,50	
pression de marche (seule)	paroi	+ 16,35	+ 17,90	+ 18,00	
155	frette	+ 24,85	+ 23,50	+ 22,75	
pression de marche (totale)	paroi	+ 6,65	+ 8,75	+ 7,45	
<i>Tensions longitudinales</i>					
0	paroi	± 3,8	± 2,55		
(serrage)					
0 — 155	paroi	± 7,4	± 4,40		
pression de marche (seule)					
155	paroi	± 11,2	± 6,95		
pression de marche (totale)					
		au bord du pan- neau (section dangereuse révé- lée par le calcul approximatif)	au milieu, entre 2 frettes (section dangereuse, révélée par le calcul exact)		

« 5° Le serrage des tuyaux auto-frettés, soit la différence des diamètres du tuyau et des frettes après avoir enlevé les frettes du tuyau, de ~ 1 ‰ par rapport au diamètre du tuyau, doit être considéré comme suffisant. Il assure une bonne liaison de contact entre les tuyaux et les frettes.

« 6° Le degré de sécurité correspondant à la pression de marche ne doit pas être inférieur, à 2 par rapport à la limite apparente d'élasticité des tôles à feu ; à 4 par rapport à la rupture du tuyau auto-fretté.

« Pour la détermination du premier degré de sécurité, la théorie exacte peut être consultée ; pour le second degré de sécurité,

« seuls les essais de rupture sont déterminants, vu la répartition très compliquée des efforts internes dans le domaine de la plasticité.

« Les deux tuyaux soumis aux essais ont satisfait à ces exigences :

	Degré de sécurité	
	Par rapport à la limite apparente d'élasticité	Par rapport à la charge de rupture
Tuyau A.	$\frac{311,2 \text{ atm}}{155,6 \text{ atm}} = 2$	$\frac{610}{155,6} = 3,9$
Tuyau D.	$\frac{151,2 \text{ atm}}{75,6 \text{ atm}} = 2$	$\frac{290}{75,6} = 3,8$

« 7° Le cahier des charges définitif pour la fourniture de la conduite forcée de l'usine du Portillon doit se baser sur le projet du 23 juin 1931, en tenant compte des remarques faites à ce projet par la Banque pour Entreprises électriques, le 10 juillet 1931, et tout en considérant le desiderata sous 2°) et 3°) du présent résumé.

« 8° Les dispositions constructives, soit la faible épaisseur de tôles en acier doux et la distance réduite des frettes en acier de haute résistance sont exactes et garantissent la sécurité indispensable. »

Zurich, le 20 Octobre 1932.

Laboratoire fédéral d'essais des matériaux annexé à l'Ecole Polytechnique Fédérale.
Le Directeur, ROS

★★

Au sujet des observations contenues dans les conclusions de M. le Professeur Ros, sous les paragraphes 2° et 3°, il y a lieu de faire les remarques suivantes :

2° Les tôles utilisées pour les tuyaux d'essai sont de la nuance couramment utilisée en France pour la construction des conduites forcées soudées au gaz à l'eau.

Le desiderata exprimé par M. le Professeur Ros ne doit pas être considéré comme spécialement applicable aux conduites auto-frettées mais d'une façon générale à toutes les conduites soudées (voir A, paragraphe soudure).

3° La fabrication des tuyaux auto-frettés qui se fait en France aux Etablissements Bouchayer et Viallet est effectivement constamment contrôlée par un ingénieur comme il est de règle dans ces établissements pour la fabrication délicate des conduites forcées et le jeu de 1/100 indiqué par M. le Professeur Ros, comme une limite maximum, correspond exactement à la tolérance fixée par les normes de la fabrication des tuyaux auto-frettés.

Tuyau auto-fretté repère D — Après rupture à la pression de 290 atmosphères